

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 01-264215

(43)Date of publication of application : 20.10.1989

(51)Int.Cl.

H01L 21/20
H01L 21/263

(21)Application number : 63-091700

(71)Applicant : AGENCY OF IND SCIENCE &
TECHNOL

(22)Date of filing : 15.04.1988


(72)Inventor : YAMAZAKI GENICHI
AKTYAMA SHIGENOBU

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a single-crystal semiconductor island having a desired plane orientation by a method wherein a groove having an inclination at a stepped part is formed selectively in an insulator, a non-single crystal semiconductor is formed on the insulator, the non-single crystal semiconductor on the groove is made unmelted even against a laser beam annealing operation and a crystal is grown by making use of the unmelted non-single crystal semiconductor as a seed.

CONSTITUTION: A groove 3 having an inclination of $\theta = 40^\circ$ or lower at stepped parts is formed selectively in SiO₂ 2A; by executing a growth operation at a formation temperature of 610° C, a polycrystalline silicon film 4 having a (100) plane orientation of 100% is formed on the SiO₂ 2A; a polycrystalline silicon island 5A is left selectively. When a laser beam annealing operation is executed under an optimum condition that a part excluding the groove 3 of the polycrystalline silicon island 5A is melted and made monocrystalline, the substratum SiO₂ 2A is thin at the groove 3 of the polycrystalline silicon island 5A as compared with other parts; accordingly, the thermal conductivity is large and heat escapes easily at the groove; the groove is left as unmelted polycrystalline silicon 6 even against the laser beam annealing operation. After a laser beam L has passed the groove 3 from a state of a grain boundary 8, the unmelted polycrystalline silicon 6 in the groove 3 functions as a seed and a crystal is grown.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平1-264215

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成1年(1989)10月20日

H 01 L 21/20
21/263

7739-5F

審査請求 有 請求項の数 2 (全5頁)

⑮ 発明の名称 半導体装置の製造方法

⑯ 特 願 昭63-91700

⑰ 出 願 昭63(1988)4月15日

⑱ 発 明 者 山 崎 弦 一 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
⑲ 発 明 者 秋 山 重 信 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
⑳ 出 願 人 工 業 技 術 院 長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

明 細 書

1、発明の名称

半導体装置の製造方法

2、特許請求の範囲

- (1) 絶縁物上に非単結晶半導体島をレーザービームアニールによって熔融単結晶化するに際し、前記絶縁物に、段差部に傾斜をつけた溝を選択的に形成し、前記絶縁物上に非単結晶半導体を形成し、前記溝の上の前記非単結晶半導体をレーザービームアニールによっても未熔融とし、前記未熔融非単結晶半導体を種として結晶成長を行い、所望の面方位をもつ前記単結晶化半導体島を得ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
- (2) 非単結晶半導体島は、減圧気相成長法により550℃～750℃の温度範囲で堆積された多結晶シリコン膜から形成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の半導体装置の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体装置、特に、高集積、高速の高性能な完全絶縁分離された半導体集積回路、即ち、SOI(Semiconductor On Insulator)デバイス用基体の製造方法に関するものである。

従来の技術

近年、半導体集積回路の高密度化、高速化を目指して、SOIデバイスの開発が活発に行われている。SOIデバイスを形成する際に最も重要となるのは、絶縁物基板上に単結晶半導体層を形成する技術である。そのなかでも、絶縁物基板上に絶縁分離形成された非単結晶半導体の島にレーザービームや電子ビーム等のエネルギービームを照射して、前記島状の非単結晶半導体を熔融し単結晶化する技術は、比較的単結晶の半導体層を得やすい技術であることが知られている。しかし、前記手法では、単結晶化半導体島の面方位を制御し均一化することができず、デバイス特性のばらつきを制御できない。このため、単結晶化後の面方位を制御する手法として、絶縁物基板の一部を開口し、シリコン基板の面方位を引き継がせようとする

る、いわゆる単結晶シード法が用いられてきた。

以下に、従来の半導体装置の製造方法について第3図とともに説明する。第4図は、従来の単結晶シード法を用いた半導体装置の製造工程を、前記半導体装置の断面図によって示したものである。第4図aにおいて1はシリコン基板、2Aは気相成長法で形成した SiO_2 である。第4図bは写真食刻法により SiO_2 、2Aに選択的に開口部9Aを設けた状態である。この後、第4図cに示すように非単結晶半導体例えば気相成長法で多結晶シリコン膜3を堆積し、再び写真食刻法を用いて選択的に多結晶シリコン島5Aを第4図dに示すように残す。次に、第4図eに示すように気相成長法により SiO_2 、2Bを形成し、第4図fに示すように写真食刻法を用いて選択的に多結晶シリコン島5A上の SiO_2 、2Bを除去する。しかるのち、多結晶シリコン島5Aにレーザービームを照射して溶融せしめ、シリコン基板1を結晶成長の種として単結晶化し、単結晶化したシリコン島の面方位をシリコン基板1と同じになるようにしていた。

本発明は従来のものがもつ、以上のような課題を解消させ、レーザービームアニールによって所望の面方位に制御することが可能となる半導体装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

この目的を達成させるために、本発明は、絶縁物上に非単結晶半導島を形成するに際し、絶縁物に、段差部に傾斜をつけた溝を選択的に形成し、絶縁物上に非単結晶半導体を形成し、前記溝上の非単結晶半導体をレーザービームアニールによっても未溶融とし、前記未溶融非単結晶半導体を種とした結晶成長を行い、所望の面方位をもつ単結晶化半導体島を得ることを特徴とする半導体装置の製造方法である。

作用

本発明による半導体装置の製造方法では、溝を形成した部分を除いた非単結晶半導体島の最適条件下でレーザービームアニールを行った時、前記溝を形成した部分は、他の部分と比べて絶縁物の厚さが薄くなっているため、熱伝導が大きく熱が逃

発明が解決しようとする課題

第4図fに示したような半導体装置にエネルギービームを照射し単結晶化を行った場合、開口部9Aとその他の部分で熱的環境が著しく異なるため、レーザービームアニールの最適条件の決定が非常に難しくなるという問題があった。これは、開口部9Aの下が単結晶シリコンであるため熱伝導が大きく熱が逃げやすいのに対して、開口部9A以外の部分の多結晶シリコン層は保温効果が大きく熱がこもりやすくなるからである。また、将来の素子の積層化を考えた場合、第5図に示したような構造における多結晶シリコン島5Bの単結晶化では、レーザービームアニールによる単結晶化シリコン島10を種としなければならないために、単結晶化シリコン島10の結晶性を完全に保証しなければならないという問題や、開口部9Aや9Bを設けるためにSOIの実効的な面積が減り、集積度の向上を妨げるという問題が発生するため、素子の積層化を考慮した面方位制御は、単結晶シード法では実現し得ないという課題があった。

げやすいので、前記溝を形成した部分の非単結晶半導体は未溶融のまま残る。従って、レーザービームが前記溝を形成した部分を通過した後は、前記未溶融非単結晶半導体を種とした結晶成長がおこる。また、前記溝の段差部には傾斜が設けてあるので、前記結晶成長は非常になめらかに進行する。このとき、非単結晶半導体として、減圧化学気相成長法で形成した多結晶シリコンを用いれば、前記多結晶シリコンには第3図に示したような形成温度に依存した配向性があるため、非単結晶半導体島の材料として所望の配向性をもつ多結晶シリコンを用いることによって、その配向性が単結晶化シリコン島に引き継がれ、所望の面方位をもつ単結晶化シリコン島を得ることが可能となる。

実施例

本発明の実施例を図面に基づき説明する。第1図は、本発明に係る半導体装置の製造工程を、前記半導体装置の断面図によって示したものである。第1図aにおいて、1はシリコン半導体基板、2Aは気相成長法で形成した SiO_2 である。第1図b

は、写真食刻法によって選択的に SiO_2 2Aに、段差部に $\theta=40^\circ$ 以下の傾斜をもつ溝3を形成しさらに例えば $\theta=40^\circ$ とした状態である。次に、第1図cに示すように、 SiO_2 2A上に減圧化学気相成長法によって形成温度 610°C で成長せしめた、100%の(110)面配向性をもつ多結晶シリコン膜4を形成する。第1図dは、写真食刻法により選択的に多結晶シリコン島5Aを残した状態である。この後、第1図eに示すごとく、気相成長法により SiO_2 2Bを形成し、第1図fに示すように、再び写真食刻法を用いて多結晶シリコン島5Aの上の SiO_2 2Bを選択的に取り除く。

以上のようにして得られた多結晶シリコン島5Aに、溝3部分を除いた部分が溶融し単結晶化する最適条件、例えばレーザーパワー $P=3\text{W}$ 、走査速度 $100\text{mm}/\text{sec}$ の条件でレーザービームLを照射し単結晶化させる。この時の様子を第2図とともに説明する。多結晶シリコン島5Aの溝3部分を除いた部分が溶融し単結晶化する最適条件でレー

ザビームアニールを行うと、多結晶シリコン島5Aの溝3部分は、他の部分と比べて、下地 SiO_2 2Aの厚さが薄いために、熱伝導率が大きく熱が逃げやすく、レーザービームアニールによっても未溶融のまま多結晶シリコン6として残っている。また、結晶粒界8の状態から、レーザービームLが溝3を通過した後は、溝3部分の未溶融多結晶シリコン6が種となって結晶成長が起こっていることがわかる。この時、溝3の段差部には 40° 以下の傾斜をつけてあるので、未溶融多結晶シリコン6のもつ配向性は溶融単結晶化部分7にスムーズに引き継がれる。

なお溝3の段差部の傾斜が 40° を越えると、前記段差部での熱伝導率の差が極端に変化する為に、溝3部分を除いた部分が溶融し単結晶が得られる最適条件の設定が困難となり、前記段差部でのシリコンの飛散が発生する。したがって、傾斜は 40° 以下が望ましいがこれに限られるものではない。本実施例の場合、(110)面に100%配向している多結晶シリコンを用いているので、

溶融単結晶化部分7は(110)面に制御されていた。

減圧化学気相成長法で形成する多結晶シリコンの配向性は、既に第3図で説明したように、多結晶シリコンの形成温度に依存する。従って、あらかじめ所望とする面方位の多結晶シリコン島を上記の方法で成長異方性を利用して形成しておけば、レーザー照射により形成した単結晶化シリコン島の面方位を決定できる。

発明の効果

以上説明したように、本発明によれば、絶縁物上に絶縁分離形成された非単結晶半導体島にレーザービームを照射し、前記島状の非単結晶半導体を溶融、固化し単結晶化する際に、所望の面方位をもった単結晶化半導体島を形成することができ、その実用的効果は極めて大なるものである。

4、図面の簡単な説明


第1図a～fは本発明における実施例の半導体装置の製造方法の工程断面図、第2図はレーザー照射による半導島の説明のための平面図、第3図は

減圧化学気相成長法で形成した多結晶シリコンの配向性の形成温度依存性を示した図、第4図a～fは従来の半導体装置の製造方法の工程断面図、第5図は他の従来の半導体装置の断面図である。


1……シリコン基板、2A、2B、2C、2D…… SiO_2 、3……溝、4……多結晶シリコン膜、5A、5B……多結晶シリコン島、6……未溶融多結晶シリコン、7……溶融単結晶化部分、8……結晶粒界、9A、9B……開口部、10……単結晶化シリコン島。

特許出願人 工業技術院長 飯 塚 幸 三


第 1 図




第 1 図




第 2 図




第 3 図



第 4 図



第 4 図



第 5 図

